Technický list výrobku

Základní lak

PALL-X ZERO BASE

1K základní parketový lak na bázi vody bez obsahu rozpouštědel

VHODNÝ PRO:

- úpravu zbroušených parketových a dřevěných podlah
- úpravu dřevěných stavebních dílů v interiérech
- úpravu parket na teplovodním podlahovém topení

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- Připravený k použití
- Bez obsahu rozpouštědel
- Velmi dobrá plnící schopnost
- Světlá optika
- Minimalizuje boční slepení
- Nezvýrazňuje kresbu dřeva
- Lehce zpracovatelný
- GISCODE W1
- Odpovídá TRGS 617
- Tmel na vodní bázi, bez rozpouštědel.
- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	umělohmotný kanystr
Velikost balení	5l
Skladovatelnost	12 měsíců
Spotřeba	ca. 100 ml/m²
Vydatnost	ca. 10 m²/l
Klima pro zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Přelakovatelný, -ná, -né	po ca. 2 hod*

*při 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Po dokonalém vytvrzení lepidla může být započato s úpravou povrchu. Předbroušení provést válcovou bruskou, brusným papírem Pallmann, zrnitosti 36 – 60. Potom vytmelit spáry tmelem PALL-X ZERO FILLER. Následně jemně přebrousit brusným papírem Pallmann, zrnitosti 100 (válcová bruska). Závěrečné jemné broušení provést brusnou mřížkou nebo brusným prostředkem Pallmann MultiLochpadem, zrnitost 120. Povrch určený k nátěru vrchním lakem musí být po posledním jemném broušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu a nečistot.

ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na doporučenou prostorovou teplotu, poté dobře protřepat a vylít obsah do čisté lakovací nádoby Pallmann.
2. Nanést 1 vrstvu PALL-X ZERO BASE válečkem Pallmann WL na vodní laky rovnoměrně a sytě na podklad. Bude-li základní lak nanášen špachtlí, nanést nejméně 2 vrstvy křížem přes sebe, přitom se vyhnout stopám po tahu špachtlí a přesahům.
3. Plochu natřenou základním lakem je možno přelakovat vrchním lakem po ca.120 minutách při nanášení válečkem, ca. 60 minutách při nanášení špachtlí.
4. Základní lak nesmí schnout přes noc a musí být v každém případě ještě ten samý den nejméně 1 x přelakován vrchním lakem.
5. Základní lak se nesmí brousit.
6. Nářadí po upotřebení očistit vodou.

PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská12a | 19000 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.pallmann.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | 01001 Žilina | Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 | E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Originální balení je při mirně chladnějším uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné.
- Chránit před mrazem a teplotou vyšší než 40°C. Načaté balení těsně uzavřít a obsah co nejrříve spotřebovat.
- Nejlépe zpracovatelné při 18 - 25 °C, relativní vlhkosti v rozmezí 35% - 65%. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- Mnoho exotických dřevin, jako např. palisandr, ipe/ lapacho nebo wenge obsahují látky (např. tzv. inhibitory nebo minerální usazeniny), které mohou výrazně prodloužit dobu schnutí, negativně ovlivnit zesíťování nebo vést k změnám v zabarvení. Z důvodů velké rozmanitosti a zcela různých vlastností těchto exotických dřevin je bezpodmínečné zjistit resp. dotázat se předem na vhodnost toho kterého laku či oleje stejně jako provést před celoplošnou aplikací předběžnou zkoušku.
- V případě základního lakování dokonale zbroušených vícevrstvých parket doporučujeme nanášet PALL-X ZERO BASE dvakrát špachtlí. Vždy však předem provést zkoušku!
- Základní lak nesmí schnout přes noc.
- Základní lak se nesmí brousit.
- Doporučujeme dbát mimo jiné na následující normy a doporučení: DIN 18 356 „Parketářské práce“.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Tmel na vodní bázi, bez rozpouštědel. Vhodné jako náhradní materiál za materiály s vysokým obsahem rozpouštědel používané pro povrchovou úpravu parket. Doporučuje se použití ochranného krému a větrání pracovního prostoru. Po vytvrzení je bez zápachu a nepředstavuje žádné fyziologické ani ekologické riziko.

LIKVIDACE:

Kde je to možné, shromážděte zbytky produktu a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, vodních ploch nebo země. Prázdné, vyškrábané a nekapající nádoby jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky, stejně jako tekutý produkt, jsou klasifikovány jako zvláštní odpad. Vysušené zbytky produktů jsou klasifikovány jako stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.pallmann.cz | 01.2023