Technický list výrobku

Spárovací parketový tmel

PALL-X ZERO FILLER

Roztok pro výrobu spárovacího tmelu na vodní bázi bez obsahu rozpouštědel pro parketové podlahy

VHODNÝ PRO:

- tmelení zbroušených parketových a dřevěných podlah
- tmelení dokonale zbroušených vícevrstvých parket
- tmelení parket na podlahovém vytápění
- dřevěné dlažby RE

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- bez obsahu rozpouštědel
- velmi dobře viditelný na ploše
- lehce zpracovatelný
- nelepí se na brusivo
- ve spárách barevně stálý
- rychle schnoucí
- velmi dobrá stabilita ve spárách
- vhodný pro všechny běžné druhy dřevin
- GISCODE W1
- Bez rozpouštědel
- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	umělohmotný kanystr
Velikost balení	5l
Skladovatelnost	12 měsíců
Spotřeba na nanášené vrstvě	ca. 50-100 ml/m² (v závislosti na stavu podlahy)
Vydatnost	ca. 10-20 m²/l (v závislosti na stavu podlahy)
Klima pro zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Brousitelnost	po ca. 35-50 min* (v závislosti na stavu podlahy)

*při 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Po dokonalém vytvrzení lepidla může být započato s úpravou povrchu. Základní hrubé broušení provést pásovou (válcovou) parketovou bruskou, brusným papírem Pallmann, zrnitost 36 – 60. Následně provést vytmelení spár tmelem Pallmann PALL-X ZERO FILLER.

ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádobu nechat před upotřebením aklimatizovat na doporučenou prostorovou teplotu a dobře protřepat.
2. Pallmann PALL-X ZERO FILLER smíchat na podkladu s jemným brusným prachem (z broušení zrnem 100), který odpovídá tmelenému dřevu a zpracovat ve špachtlovatelnou hmotu.
3. Plochou špachtlí z nerezové oceli parketovou podlahu dokonale přešpachtlovat.
4. Po době schnutí ca. 35 - 45 minut je vytmelená plocha připravena k přebroušení.
5. Plochu přebrousit brusným papírem Pallmann o zrnitosti 100 (pásová/válcová bruska). Při velmi vysokém požadavku na kvalitu zbroušení plochy provést dodatečné přebroušení brusnou mřížkou zr. 120 nebo MULTILOCHPADEM zr. 100/120.

PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská12a | 19000 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.pallmann.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | 01001 Žilina | Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 | E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Originální balení je při mírně chladném uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem. Načaté balení znovu dobře uzavřít a rychle spotřebovat.
- Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25° C, relativní vlhkosti vzduchu mezi 35

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Spárovací tmel, bez rozpouštědel. Vhodné jako náhradní materiál za materiály s vysokým obsahem rozpouštědel používané pro povrchovou úpravu parket. Doporučuje se použití ochranného krému a větrání pracovního prostoru.

LIKVIDACE:

Kde je to možné, shromážděte zbytky produktu a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, vodních ploch nebo země. Prázdné, vyškrábané a nekapající nádoby jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky, stejně jako tekutý produkt, jsou klasifikovány jako zvláštní odpad. Vysušené zbytky produktů jsou klasifikovány jako stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.pallmann.cz | 01.2023